

VIRTESO TRAVERTINO ВИРТЕЗО ТРАВЕРТИНО

Декоративное покрытие для внутренних работ

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Украсением внутренних поверхностей стен станет покрытие ВИРТЕЗО ТРАВЕРТИНО, особенно в сочетании с защитным колеруемым воском ВИРТЕЗО ЧЕРА. ВИРТЕЗО ТРАВЕРТИНО представляет собой натуральное дышащее декоративное покрытие - в его состав входит известь, благодаря чему покрытие устойчиво против образования плесени и грибков, в состав защитного воска входит пчелиный воск. Универсальность ВИРТЕЗО ТРАВЕРТИНО позволяет создать тончайшие эффекты в разных стилевых решениях интерьеров.

СОСТАВ

Выдержанная гашеная известь, отборные известковые наполнители, прошедшие гранулометрический контроль, нетоксичных добавки, УФ-стойкие и щелочестойкие пигменты.

КОЛЕРОВКА ПРОДУКЦИИ

ВИРТЕЗО ТРАВЕРТИНО колеруется в более 3 000 цветов компьютерным способом по системе колеровки ВИРТЕЗО

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. На идеально гладкую поверхность нанесите валиком или кистью один слой PRIMER VIRTESO QUARZO. Дайте высохнуть не менее 24 часов и равномерно нанесите шпателем из нержавеющей стали первый сплошной слой **ВИРТЕЗО ТРАВЕРТИНО**. Когда первый слой начнет подсыхать, нанесите второй слой, сразу же выровняйте поверхность нанесения губчатым валиком, затем шпателем изрисуйте покрытие, создавая эффект натурального камня травертин. Через 10-15 мин прочертить всю поверхность покрытия по горизонтали. Затем идеально чистым шпателем из нержавеющей стали отполировать только гладкую часть поверхности. Через 24 часа нанести на покрытие губкой или шпателем заколерованный в необходимый цвет защитный ВИРТЕЗО ЧЕРА и сразу отполировать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС 1660 кг / л + / - . 1.%
ВЯЗКОСТЬ: тиксотропные свойства
ВЫСЫХАНИЕ НА ОТЛИП: 2 часа при 20 ° C
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ: 24 часа при 20 ° C
ПРИМЕНЕНИЕ температуре от 10 ° C до 30 ° C
РАСХОД: 1 л / кв.м в один слой
ФАСОВКА 15 л

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хранить в закрытом виде в неповрежденной таре 24 месяца, беречь от колебаний температуры.
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ 20 ° И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Класс энд Пейнт не несет ответственности за результаты, поскольку на условия и способ использования могут влиять внешние факторы, находящиеся вне зоны контроля изготовителя.

Класс & Пейнт С.р.л.

Via Albricci n.9 20122 Milano ITALY tel. +39 0934 577791 fax +39 0934 588795